



Promirock N

Högpresterande
mineralullspaneler





Om Promirock N

Promirock N är en ny serie sandwichpaneler från ArcelorMittal Construction. Panelerna består av en stenullskärna som är belagd med stålplåt på båda sidor och de är klassificerade för brandmotstånd, brännbarhet och skyddsklasser för inbrottsmotstånd enligt SSF och SBSC, stöldskyddsföreningen.

En kombination av spontfunktion och fabriksmonterade lufttätningar ger Promirock N optimala egenskaper för vatten- och lufttätethet.

Kombinationer av stenullens densitet samt stålplåtarnas och panelernas olika tjocklekar ger oss stora möjligheter att möta kundens applikationskrav.

	Promirock N 85	Promirock N 125
 Termisk transmittans – λ (W/m·K)	0.040	0.045
 Brandmotstånd	EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 ⁽¹⁾	
 Brännbarhet	A2 – s1, d0	
 Ljudreduktion – R_w (dB)	29–32	
 Modulmått (mm)	1200	
 Tjocklekar (mm)	100 – 300	
 Utsida	Linear 50, Micro Rib 12, Micro Rib 20, V-Rib 200, V-Rib 600, Flat ⁽³⁾	
 Insida	Linear 50, V-Rib 200, Flat ⁽³⁾	
 Vattenpermeabilitet	Klass A enligt EN 14509	
 Lufttätethet	0.25 m ³ /m ² ·h	
 Certifikat/Intyg	Ges på förfrågan	
 Längd – Min/Max (mm)	2000–8300 ⁽²⁾	

1. Kontakta din säljare för rätt produkt i förhållande till brandmotstånd.

2. Kortare längder på förfrågan, Obs! korta längder kan ge tilläggskostnader.


3. Flat (slät sida) kräver 0,63 på in- och utsida vilket kan ge tilläggskostnader.

Hållbarhet

ArcelorMittal jobbar kontinuerligt med att utveckla våra produkter för att uppnå god miljöprestanda. Stål är ett material som recirkuleras och återförs till produktionscykeln om och om igen. Stålet som används i våra paneler innehåller en 20% återvunnet material. Utvecklingen av miljöprestanda, med fokus på Co2 reduktion, har vi samlat under varumärket **XCarb®** där målsättningen är att nå koldioxidfri produktion senast år 2030.

Den andra komponenten i våra paneler är mineralull. Mineralull är ett naturmaterial som kan återanvändas till exempel genom att recirkuleras in i tillverkningsprocessen.


Sammanfattningsvis finns komplett miljödokumentation för produktgruppen Promirock N. Detta innefattar EPD:er och BVD:er.



Prestanda

Modulmåttet för Promirock N är 1200 mm. Den generöst tilltagna bredden minskar antalet fogar och risken för köldbryggor. Den påskyndar dessutom installationstiden och genererar mindre avfall. Bredare paneler innebär också att det krävs färre paneler för att täcka en given yta.

De fabriksmonterade tätningarna och spontanslutningarna mellan panelerna optimerar panelernas luft- och vattentäthet för maximal komfort och prestanda. Standarddensiteten för Promirock N är 85 Kg/m³ för tjocklekarna 100–300 mm. Utöver detta erbjuds även densiteten 125 Kg/m³ för tjocklekarna 100–300 mm. Valmöjligheten hjälper konstruktören att välja rätt panel för applikationer med varierande prestandakrav sett till mekaniska och termiska egenskaper samt brand.



Tjocklek (mm)		100		120		150		170		200		240		300	
Promirock N 85	 Vikt (Kg/m²)	17.7		19.4		22.0		23.7		26.2		29.6		34.7	
	 U värde ⁽²⁾ (W/m²K)	0.38		0.32		0.26		0.23		0.19		0.16		0.13	
	 Ljudreduktion Rw ⁽³⁾ (dB)	30		30		30		30		29		29		29	
	 Brandklass ⁽¹⁾	EI60	EI90	EI60	EI90	EI120	EI180	EI120	EI180	EI120	EI180	EI120	EI180	EI120	EI180
	 Horisontell spännvidd (m)	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0
	 Brandklass ⁽¹⁾	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90
	 Vertikal spännvidd (m)	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0
	 Brännbarhet	A2 - s1, d0													
Promirock N 125	 Vikt (Kg/m²)	21.7		24.2		28.0		30.5		34.2		39.2		45,0	
	 U värde ⁽²⁾ (W/m²K)	0.42		0.35		0.29		0.25		0.22		0.18		0.15	
	 Ljudreduktion Rw ⁽³⁾ (dB)	31		32		31		31		31		30		30	
	 Brandklass ⁽¹⁾	EI60	EI90	EI60	EI90	EI120	EI180	EI120	EI180	EI120	EI180	EI120	EI180	EI120	EI180
	 Horisontell spännvidd (m)	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0	≤7.5	≤4.0
	 Brandklass ⁽¹⁾	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90	EI60	EI90
	 Vertikal spännvidd (m)	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0	≤7.5	≤6.0
	 Brännbarhet	A2 - s1, d0													

1. Kontakta oss för råd om installation. Promirock N är testad enligt EN1364-1 som en brandavskiljande vägg och klassificerad enligt EN13501-2.

2. Beräknat U-värde (inklusive panelfog, Rsi och Rse.)

3. Ljudisoleringsförmågan är beräknad som en viktad ljudreduktion.

Skyddsklasser (enligt SSF. Stölskyddsföreningen.)

Våra paneler är testade för inbrottskydd i enlighet med SSF 1047 utgåva 2.

Se nedan vilka skyddsklasser våra paneler klarar. För mer information, kontakta din säljare hos oss.

Tjocklek (mm)		100	120	150	170	200	240	300
Promirock N 85	Skyddsklass 1	-	-	-	-	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾
	Skyddsklass 2	-	-	Ja ⁽³⁾	Ja ⁽³⁾	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾
	Skyddsklass 3	-	-	Ja ⁽²⁾	Ja ⁽²⁾	Ja ⁽²⁾	Ja ⁽²⁾	Ja ⁽²⁾
Promirock N 125	Skyddsklass 1	-	-	-	-	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾
	Skyddsklass 2	-	-	Ja ⁽³⁾	Ja ⁽³⁾	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾	Ja ⁽¹⁾
	Skyddsklass 3	-	-	Ja ⁽²⁾	Ja ⁽²⁾	Ja ⁽⁴⁾	Ja ⁽⁴⁾	Ja ⁽⁴⁾

1. Kräver min plåttjocklek på in och utsida = 0.63 mm.

2. Kräver minst 2 extra monterade stålplåtar med t = 1.15 på insidan.

3. Kräver 1 extra monterad stålplåt med t = 1.15 på insidan.

4. Kräver 1 extra stålplåt med t = 1.50 på insidan.

Sandwichpanel

Förutom ett urval av tjocklekar och kulörer strävar vi efter att erbjuda ett brett utbud av ytgeometrier. Nedan ser du en tabell som visar våra standardpaneler. Vid val utanför vårt standardutbud kan det tillkomma kostnader.


Standardutförande Promirock N	Densitet	Plåttjocklek	Kulör	Ytgeometri
Promirock N 85 100 - 300mm	Insida	85 kg/m ³	0.5	9002 Polyester 25 µm
	Utsida	85 kg/m ³	0.63	Se sida 7

Kontakta våra säljare för mer information och priser.





PF 50

- ☒ Insida
- ☒ Utsida




Micro Rib 12

- ☐ Insida
- ☒ Utsida




Micro Rib 20

- ☐ Insida
- ☒ Utsida




V-Rib 200

- ☒ Insida
- ☒ Utsida



V-Rib 600

- ☐ Insida
- ☒ Utsida



Flat ⁽¹⁾



- ☒ Insida
- ☒ Utsida



1. Flat (slät sida) kräver 0,63 på in- och utsida vilket kan ge tilläggskostnader.

Promirock N


Promirock N paneler passar i de flesta miljöer – från den robusta industriella lagerbyggnaden till den eleganta moderna kontorsbyggnaden. I samarbete med arkitekt, beställare och entreprenörer kan vi hjälpa till att skapa ett varierat uttryck för varje byggnadstyp.



Kulörer och beläggningar

Förutom våra standardkulörer kan vi erbjuda ett stort antal alternativa kulörer i olika beläggningstyper anpassade för de flesta applikationer.


Vi kan leverera beläggningar för i stort sett alla behov och har ett av marknadens mest omfattande kulörprogram. Av trycktekniska skäl kan nedan kulörer ej återges exakt. Kontakta oss för fysiska prover och råd om kulörer och beläggningar.



Antikvit

RAL 9002


Polyester 25μ



Opalvit

RAL 9010

GC Crown BT 26μ



Antikvit foodsafe

RAL 9003

GC Pro BT Foodsafe 30μ



Antracitgrå

RAL 7011

GC Crown BT 26μ



Mörkgrå

RAL 7016

GC Crown BT 26μ



Svart (matt)

RAL 9005

GC Crown BT 26μ



Mörkröd (faluröd)

RAL 3009

GC Crown BT 26μ



Silver metallic

RAL 9006

GC Crown BT 26μ



Mörksilver metallic

RAL 9007

GC Pro BT 36μ



Foto: Preferens

Norway-Norge

ArcelorMittal Construction Norge AS
Sørumsgata 11A
2000 Lillestrøm
T: +47 63 94 14 00
W: arcelormittal.no

Sweden-Sverige

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
65221 Karlstad
T: +46 54 68 83 00
W: arcelormittal.se

**Smarter steels for
people and planet**

construction.arcelormittal.com

Denna publikation är inte ett avtalsdokument. På grund av en policy för kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig ArcelorMittal Construction rätten att ändra någon av de specifikationer som ges i denna publikation utan föregående meddelande. Inget ansvar för noggrannhet accepteras av ArcelorMittal Construction. All information som finns i denna broschyr är vårt företags enda egendom och all obehörig användning är strängt förbjuden.